



# MASSIEF EIKEN LAMPARKET



## DIKTE

Van 6 tot 11 mm

## BREEDTE (B)

Van 30 tot 180 mm

## DEFINITIES

### Vaste kwast:

Kwast waarvan de omtrek voor minstens  $\frac{3}{4}$  met het omringende houtweefsel vergroeid is.

### Losse (dode) kwast:

Kwast waarvan de omtrek voor minder dan  $\frac{1}{4}$  met het omringende houtweefsel vergroeid is (bijvoorbeeld omringd voor meer dan  $\frac{3}{4}$  van de omtrek door schors).

### Gezonde kwast:

Kwast zonder sporen van verrotting.

### Ongezonde kwast:

Kwast aangetast door verrotting.

### Large lamparket:

Dikte van 6 tot 10 mm, lengte  $\geq 400$  mm, breedte van 60 tot 180 mm.

### Maxi lamparket:

Dikte van 13 tot 14 mm, lengte van 350 tot 600 mm, breedte van 60 tot 80 mm.



© Brabo



© BJ Parket



© Habo



© Brabo



ooo

Extra, QFO, Surchoix, ...



oo

1<sup>ste</sup> keus,  
Exquisiet,  
Premier,  
Prime,  
Select, ...



△△

1-bis, bis, ...



□□

Rustiek,  
Rustiek A, ...

| Massief eiken Lamparket – Sorteringen gangbaar in Benelux – Eigenschappen per element op het zichtbaar vlak <sup>(1)</sup> |                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                            |                         |                                                                                                                                    |                 |                 |                                                                                           |                            |                                                          |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Symbool                                                                                                                    | Andere benamingen                                             | Gezond spinthout <sup>(2)</sup>                                                                                                    | Kwasten <sup>(4)</sup>                                                                     |                         | Scheuren                                                                                                                           | Tussenschors    | Valbreuk        | Kleurverschil <sup>(6)</sup>                                                              | Mergstraal en draadhelling | Biologische aantasting                                   | Zaagwijze                                    |
|                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                    | gezond en vast                                                                             | ongezond <sup>(5)</sup> |                                                                                                                                    |                 |                 |                                                                                           |                            |                                                          |                                              |
| OOO                                                                                                                        | Extra, QFQ, Surchoix, ...                                     | Niet toegelaten                                                                                                                    | Niet toegelaten                                                                            | Niet toegelaten         | Niet toegelaten                                                                                                                    | Niet toegelaten | Niet toegelaten | Lichte kleurverschillen eigen aan de structuur van het hout toegelaten                    | Toegelaten                 | Niet toegelaten                                          | Enkel kwartier en vals kwartier              |
| OO                                                                                                                         | 1 <sup>ste</sup> keus, Exquisiet, Premier, Prime, Select, ... | Niet toegelaten                                                                                                                    | b < 70 mm<br>ø ≤ 2 mm<br>1 m <sup>1</sup><br><br>b ≥ 70 mm<br>ø ≤ 3 mm<br>1 m <sup>1</sup> | Niet toegelaten         | Niet toegelaten                                                                                                                    | Niet toegelaten | Niet toegelaten | Lichte kleurverschillen eigen aan de structuur van het hout toegelaten                    | Toegelaten                 | Niet toegelaten                                          | Min 20 % kwartier en vals kwartier per order |
| O<br>(EN 13227)                                                                                                            |                                                               | Niet toegelaten                                                                                                                    | b < 70 mm<br>ø ≤ 2 mm<br><br>b ≥ 70 mm<br>ø ≤ 3 mm                                         | Niet toegelaten         | Niet toegelaten                                                                                                                    | Niet toegelaten | Niet toegelaten | Lichte kleurverschillen eigen aan de structuur van het hout toegelaten                    | Toegelaten                 | Niet toegelaten                                          | Vrij                                         |
| △△                                                                                                                         | 1-bis, bis, ...                                               | Niet toegelaten                                                                                                                    | b < 70 mm<br>ø ≤ 5 mm<br><br>b ≥ 70 mm<br>ø ≤ 10 mm                                        | ø ≤ 3 mm                | Niet toegelaten                                                                                                                    | Niet toegelaten | Niet toegelaten | Uitgesproken kleurverschillen zijn niet toegelaten                                        | Toegelaten                 | Niet toegelaten                                          | Vrij                                         |
| △<br>(EN 13227)                                                                                                            |                                                               | Toegelaten <sup>(3)</sup>                                                                                                          | b < 70 mm<br>ø ≤ 5 mm<br><br>b ≥ 70 mm<br>ø ≤ 10 mm                                        | ø ≤ 3 mm                | Toegelaten                                                                                                                         | Niet toegelaten | Niet toegelaten | Toegelaten zonder limiet (bruin eiken)                                                    | Toegelaten                 | Niet toegelaten                                          | Vrij                                         |
| □□                                                                                                                         | Rustiek, Rustiek A, ...                                       | Niet toegelaten                                                                                                                    | b < 70 mm<br>ø ≤ 15 mm<br><br>b ≥ 70 mm<br>ø ≤ 30 mm                                       | ø ≤ 10 mm               | Oppervlakte scheuren toegelaten                                                                                                    | Niet toegelaten | Niet toegelaten | Natuurlijke kleurverschillen en niet uitgesproken droogfouten of lattenstrepen toegelaten | Toegelaten                 | Niet toegelaten                                          | Vrij                                         |
| □<br>(EN 13227)                                                                                                            |                                                               | Lichte sporen toegelaten                                                                                                           | b < 70 mm<br>ø ≤ 15 mm<br><br>b ≥ 70 mm<br>ø ≤ 30 mm                                       | ø ≤ 10 mm               | Toegelaten zonder limiet van afmeting of hoeveelheid, voor zover ze de sterkte en de slijtvastheid van de parketvloer niet schaden |                 |                 |                                                                                           |                            | Niet toegelaten, uitgezonderd blauw en zwarte wormsteken | Vrij                                         |
| #                                                                                                                          | Campagne, Freeclass, Hoevestijl, Rustiek B, ...               | Toegelaten zonder limiet van afmeting of hoeveelheid, voor zover ze de sterkte en de slijtvastheid van de parketvloer niet schaden |                                                                                            |                         |                                                                                                                                    |                 |                 |                                                                                           |                            | Niet toegelaten, uitgezonderd blauw en zwarte wormsteken | Vrij                                         |

(1) Op het niet zichtbaar vlak zijn alle mogelijke gebreken zonder limiet van afmetingen of hoeveelheid toegelaten, voor zover ze de sterkte en de slijtweerstand van de parketvloer niet schaden.

(2) Gezond spinthout is toegelaten tot 50 % van de dikte (niet zichtbaar vlak).

(3) Gezond spinthout is toegelaten voor large en maxi lamparket tot max 15 % van het zichtbaar vlak.

(4) Meetmethode kwasten volgens EN 1310: 1994.

(5) In de Benelux wordt onder ongezonde kwast ook verstaan openingen ontstaan door het volledig of gedeeltelijk uitvallen van een kwast bij het schaven.

(6) Kleurverschillen zijn een subjectief gegeven en moeilijk vast te leggen in meetbare eenheden.